

BIOMARC FINITURA

FINÁLNA BIO-OMIETKA NA BÁZE PRÍRODNÉHO VÁPNA

kód 9720300

POPIS

BIOMARC FINITURA je vrchná jemná omietka pre interiéru a exteriér; vytvára vrstvu s vysokou priepustnosťou vodných pár odolnú atmosférickým vplyvom

BIOMARC FINITURA je bio-omietka [klasifikovaná CS I (EN998-1) je zložený výhradne z prírodných prvotných surovín ako prírodný hydrát vápna NHL, neodrvené inertné náplavové materiály očistené od ílu a rozpustných solí, odolné soliam a poveter nostným vplyvom, mrazu, nedrolivé.

BIOMARC FINITURA neobsahuje vápencový piesok..

Úplná bio-kompaktibilita a recyklácia ako inert robia z BIOMARC FINITURA materiál zvlášť vhodný pre zásahy v Bio- výstavbe a reštaurovaní stavieb s historicko-umeleckou hodnotou.

INFORMÁCIE O POUŽITÍ

Určené ako finálna úprava na bio-omietku BIOMARC INTONACO

Aplikovateľné na:

- staré omietky bez starých náterov.
- na predmiešané omietky na báze vápna a cementu.
- omietky na báze cocciopesto.

Neaplikovateľné na:

- sadru, betón, nesúdržné nestabilné podklady, staré nátery.

Ďalej môžu byť ďalej nanášané povrchové úpravy na báze vápna, silikátov alebo silosanové.

V interiéri je možné použiť líniu solvent-free SUPERNATURAL.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Pôvod pojiva: prírodné hydraulické vápno NHL 3.5 (EN 459-1), bio-piesky a malty (EN 13139).
- Vzhľad: béžový prášok
- Maximálny rozmer inertov: 0,6 mm
- Minimálna vrstva: 3 mm
- Špecifická hmotnosť čerstvej malty EN 1015-6: 1,55 ± 0,05 kg/l
- Reakcia na oheň EN 13501-1: Classe A1
- Kompresia EN 1015-11: CS I
- Kapilárna nasiakavosť EN 1015-18: W0
- Zasychanie je silne ovplyvnené aktuálnym počasím a vlhkosťou podkladu, v každom prípade vyčekať aspoň 20 dní na kompletne vyschnutie pred aplikáciou finálneho náteru. Uistiť sa či je podklad kompletne vyschnutý, bez tmavších flakov.

PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí mať následné rekvizity:

- konzistentný homogénny, bez opadávajúcich častí, rozbitých tehliel a panelov, oleja alebo masti.
- Rovnomerná savosť.
- Drsný, bez prachu a špiny.
- Všetky savé podklady preventívne dostatočne navlhčíme vodou.
- Na vlhký na povrchu preschnutý povrch nanášame BIOMARC RINZAFFO .
- Po aspoň 1-2 dňoch pokračujeme v nanášaní BIOMARC INTONACO.

- Ukončíme nanosením BIOMARC FINITURA.

NÁVOD NA POUŽITIE

- Poveternostné podmienky a podklad:
Teplota prostredia: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Relatívna vlhkosť prostredia: <75%
Teplota podkladu: Min. +5 °C / Max. +35 °C
- Pre zlepšenie gripu BIOMARC FINITURA odporúčame zdrsniť a navlhčiť podklad
- Vyhnúť sa práci v silnom vetre, hmle pod silným slnkom a v pretrvávajúcom daždi.
- Nenanášať na zmrznuté podklady alebo podklady vo fáze rozmrazovania.
- Náradie: Ocelová lyžica, vyhladenie špongiou alebo plkastovým hoblom.
- Miešanie: zmiešať s 27 % vody.
- Príprava: zaliať 3/4 z celkového objemu vody, Po dôkladnom rozmiešaní pridáme zvyšnú 1/4 vody. Potom miešame na malých otáčkach ešte asi 2-3min až pokiaľ nedosiahneme ideálnu konzistenciu bez prítomnosti hrudiek.
- Počet vrstiev 1. Nanášať materiál krížiac jednotlivé ťahy hoblom. Po dostatočnom stuhnutí ukončiť plastovým alebo špongiovým hoblom
- Čistenie náradia: Ihneď po použití.
- Indikatívna spotreba: 1,2 kg/m² na mm vrstvy.

ZAFARBENIE

Výrobok je k dispozícii v béžovej farbe.

USKLADNENIE

Maximálna skladovacia teplota: +30 °C
Minimálna skladovacia teplota: +5 °C
Skladovať na suchom mieste ďaleko od zdrojov vlhkosti.
Stabilita v originálnom neotvorenom balení a v primeraných podmienkach: 1 rok.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nespadá pod D. 2004/42/ES.

Dráždivé pre oči, dýchacie cesty a kožu / Skladovať mimo dosahu detí / Nevdychovať prach / Vyhnúť sa kontaktu s očami a pokožkou / V prípade kontaktu s očami, opakovane vymývať vodou a poradiť sa s lekárom / Používať vhodné ochranné prostriedky / V prípade poškodenia okamžite konzultovať s lekárom a ukázať mu balenie alebo nálepku/ Nevhadzovať zvyšky do kanalizácie.
Výrobok musí byť dopravovaný, používaný a skladovaný podľa lokálnych platných bezpečnostných noriem; Zvyšky nechať kompletne vyschnúť a nakladať s nimi ako so špeciálnym odpadom. Pre ďalšie informácie pozri bezpečnostný list.

HESLO TEXTU

Tradičná bio-omietka, na báze výhradne prírodných prvotných surovín ako hydraulické vápno NHL, náplavové inertné neodrvené očistené od ílu a rozpustných solí, bez vápencových pieskov, BIOMARC FINITURA cod. 9720300, klasifikovaný podľa UNI EN 998-1: CS I, W0, s

BIOMARC FINITURA

FINÁLNÁ BIO-OMIETKA NA BÁZE PRÍRODNÉHO VÁPNA

kód 9720300

indikatívnu výdatnosťou 12 kg/m² na cm nanesej vrstvy.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce, che informazioni uvedené v tomto technickom liste zodpovedajú najlepšej skúsenosti, technickým a vedeckým poznatkom, v každom prípade však nepreberá zodpovednosť za dosiahnutý výsledok, pretože podmienky pri aplikácii sú mimo kontrolu. Odporúča sa overiť vhodnosť a efektívnosť výrobku pri každom špecifickom prípade. Tento technický list anuluje a nahrádza akýkoľvek list predchádzajúci.